

MAT A PLAFOND AQUA

Recommandé pour plafonds tâchés et murs sales



* information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2. CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE) Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l* (2010). produit contient un maximum de 2g/l COV

Points forts du produit :

- Très haut pouvoir couvrant
- Application facile
- Lessivable

DEFINITION : INTERIEUR

GLYCERO MATE EN PHASE AQUEUSE contre **les tâches difficiles** : nicotine, auréoles d'eau séchée, noir de fumée, suie, fortes salissures. Peinture blanche mate de haute qualité. Le peu de préparation du support, le beau rendu du film sec et l'excellent pouvoir couvrant font que ce produit est particulièrement apprécié pour tous les travaux intérieurs, plus précisément pour la rénovation des plafonds.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc) :

Présentation	: Liquide épais
Teinte	: BLANC
Finition	: MATE SOYEUSE
Densité	: 1,50 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 60 % +/- 2 En vol : 42 % +/- 2

PRINCIPALES PROPRIETES :

Blanc non jaunissant dans le temps
Mise en oeuvre facile (pas de lavage préalable du support)
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Très bon accrochage sur fonds poreux
Laisse respirer le support

CONDITIONNEMENT :

Seaux plastique de 5L - 10L - 15L

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE :

Prêt à l'emploi. Le support doit être sec, solide et sain. Si le support est friable, appliquer au préalable FIXALO.
Appliquer 1 à 2 couches. Laisser sécher 24h entre les couches.
La température doit être entre 7°C et 25°C.
Remuer avant application.

METHODE D'APPLICATION :

- Mode d'application : A la brosse, rouleau ou airless
- Nombre de couches : 1 à 2 en rénovation selon l'état du support
- Rendement théorique : 10m²/L. Variable selon la porosité du support
- Préparation support : Pas de lavage, juste un dépoussiérage. Les fonds doivent être secs et non gras.

SECHAGE :

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

- Hors poussière : 2 heures
- Sec : 8 heures
- Recouvrable : 24 heures

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.
- SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 08/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.